



### Charakteristika

Neměkčený PVC (PVC-U) granulát s UV stabilizací, která je nastavena pro interiérové použití, kde je uvažována občasná expozice výrobku umělému světlu nebo slunečním paprskům.

Je vhodný zejména pro vytlačování nejrůznějších profilů a trubek.

Granulát je stabilizován hygienicky nezávadným stabilizátorem na bázi vápník-zinek a neobsahuje žádné těžké kovy.

Barevný odstín – číselný kód odstínu se uvádí v označení typu za lomítko např. Tiulit TCL 03/04 natur.

- natur - odstín č.0, 04 apod.
- bílý - odstín bílý č.12
- šedý, ca RAL 7035 - odstín č.2
- šedý, ca RAL 7042 - odstín č.23
- černý - odstín č.9

Balení : Granulát je dodáván v 25 kg PE-samonosných pytlích, umístěných na dřevěné paletě a stažených průtažnou fólií.

### TECHNICKÉ POŽADAVKY

Vlastnost	Jednotka	Garantovaná hodnota	Norma
Tepelná stabilita, min. (200°C, Kongo)	min	20	ISO 182-1
Rázová houževnatost, min. (Charpy, +23°C)	kJ.m <sup>-2</sup>	bez lomu	ČSN EN ISO 179-1
Vrubová houževnatost, min. (Charpy, + 23°C, V-vrub)	kJ.m <sup>-2</sup>	4,0	ČSN EN ISO 179-1
Barevný odstín		dle standardu	

Číslo revize / datum revize 1 / 28.4.2014	Vypracoval: Ing.Zdeňka Černá	Strana 1 z 1
--	------------------------------	--------------